

EAGLE PICHER FILTRATION & MINERALS EUROPE

Rehrhofer Weg 115, D-29633 Munster Germany

Tel : +49.51.92.98.97.31

Fax : +49.51.92.98.97.15

Mobile : 06.08.72.81.63

e-mail : sami.elias.um.epcorp@wanadoo.fr

CELATOM FW 12

PROPRIETES PHYSIQUES TYPIQUES

Humidité max (%)	:	0,5 %
Perméabilité (darcie)	:	0,8
PH à 10 %	:	9,5
Couleur	:	Blanc - Rose
Refus au tamis 150 mesh maxi (105 μ)	:	7,2 %
Diamètre moyen des particules en μ m	:	24
Densité libre (g/l)	:	210
Densité humide (g/l)	:	320
Fer soluble (méthode E.B.C.) ppm	:	76
Calcium soluble (méthode E.B.C.) ppm	:	160

ANALYSE CHIMIQUE

SiO ₂	:	89,5 %
Al ₂ O ₃	:	4,1 %
Fe ₂ O ₃	:	1,5 %
CaO	:	0,6 %
MgO	:	0,3 %
Autres oxydes	:	4,0 %
Perte au feu	:	0,2 %

Ces valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles de variation.